



Fiche technique

Produit : AGRYL M
Code produit : 172 050HO
Avec additif anti-UV

PROPRIETES DU NONTISSE

Property	Unit	Typical Average	Test Method
Grammage	[g/m ²]	50	WSP 130.1 ⁽¹⁾
Force max, MD	[N/ 5 cm]	130	WSP 110.4 ⁽²⁾
Force max, CD	[N/ 5 cm]	40	WSP 110.4 ⁽²⁾
Allongement maximum , MD	[%]	110	WSP 110.4 ⁽²⁾
Allongement maximum, CD	[%]	90	WSP 110.4 ⁽²⁾
Travail, MD	[J]	21.6	WSP 110.4 ⁽²⁾
Travail, CD	[J]	5.3	WSP 110.4 ⁽²⁾
Perméabilité à l'eau	[mm]	110	WSP 80.6 ⁽³⁾
Transmission lumineuse	[%]	4.5	Fiberweb

Remarques

- (1) Surface de l'échantillon : 2500 cm²
- (2) Distance entre-pince: 200 mm; vitesse : 200 mm/mn
- (3) Vitesse de l'essai : 600 mm H₂O /mn

Ceci n'est pas une spécification. Les propriétés sont des valeurs indicatives. Nous ne maîtrisons pas les conditions d'utilisation et à ce titre, nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage survenant lors de l'utilisation du produit, qu'il soit utilisé seul ou en combinaison avec d'autres matériaux. Nous déclinons également toute responsabilité quant à l'utilisation de ces données, ainsi que la contrefaçon de marque.