



A PGI Business
Fiberweb France SAS
Siège social:
Zone Industrielle Est.
F-68600 Biesheim
France

T: +33 3 89 72 4700
F: +33 3 89 72 8982
www.PolymerGroupInc.com

Fiche technique

Produit : **AGRYL I, 12 g/m²**

Code : **372 012HO**

Avec additif anti-UV

CARACTERISTIQUES

Propriété	Unité	Valeur moyenne	Méthode de test
Grammage	[g/m ²]	12	WSP 130.1 ⁽¹⁾
Force maximum, MD	[N/ 5 cm]	20	WSP 110.4 ⁽²⁾
Force maximum, CD	[N/ 5 cm]	8	WSP 110.4 ⁽²⁾
Allongement maximum, MD	[%]	30	WSP 110.4 ⁽²⁾
Allongement maximum, CD	[%]	55	WSP 110.4 ⁽²⁾
Perméabilité à l'air	[l/m ² /s]	8200	WSP 70.1 ⁽³⁾
Transmission lumineuse	[%]	77	Fiberweb

Remarques

- (1) Surface : 2500 cm²
- (2) Distance entre-pinces : 200 mm, vitesse : 200 mm/mn
- (3) Surface : 20 cm², dP : 200 Pa

Ceci n'est pas une spécification. Les propriétés sont des valeurs indicatives. Nous ne maîtrisons pas les conditions d'utilisation et à ce titre, nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage survenant lors de l'utilisation du produit, qu'il soit utilisé seul ou en combinaison avec d'autres matériaux. Nous déclinons également toute responsabilité quant à l'utilisation de ces données, ainsi que la contrefaçon de marque.